

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP
n° 14
Misto getto 0 16

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Misto 0 16 naturale; n° 14
2. Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura
3. Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** (aggregati per calcestruzzo)
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV)
Unità produttiva:
Via 24 Maggio - 31040 Nervesa della Battaglia (TV) – Italia
5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. L'organismo notificato **ICMQ**, organismo notificato **CE n. 1305**, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPR-0109**, in conformità al Regolamento 305/2011/EU, sulla base dei seguenti elementi
 - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
 - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
8. non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Forma dell'aggregato grosso	<i>F</i> 15	
	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0/16	
	Granulometria	<i>G</i> _A 90	
	Tolleranza		
Pulizia	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	(<i>p</i> _{ssd}) = 2,693 - 2,748 Mg/m ³	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frantumazione/frammentazione	Polveri	<i>f</i> ₃	
	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	<i>LA</i> 25	
Resistenza alla levigabilità/ usura/abrasione/	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Cloruri	<i>C</i> < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	<i>AS</i> 0,2	
	Zolfo totale	<i>S</i> < 0,01%	
	Contaminanti leggeri	<i>M</i> _{LPC} < 0,1 %	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol. sovastante più chiara della soluz.e normalizzata</i>	
	Carbonato di calcio	NPD	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	<i>WA</i> ₂₄ = 0,60 - 1,27%	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
	Emissione di radioattività	NPD	
	Rilascio di metalli pesanti	NPD	
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD		
Durabilità al gelo /disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell 'aggregato grosso	<i>WA</i> ₂₄₁	
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali silice	Non reattivo	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 01.03.2019

Firmato in nome e per conto del produttore
L'amministratore unico
Roberto GRIGOLIN

Rev 02 – 2019

DoP 14 NE AGG Rev 2



**LABORATORI
AGGREGATI**